

# MZD

# MZD ATF FZ



## Применение

- Маловязкая трансмиссионная жидкость MZD FZ разработана специально для современных АКПП, требующих применения смазочного материала уровня DEXRON VI.

## Преимущества для клиентов

- Оптимальные антифрикционные свойства обеспечивают повышенную плавность переключения передач и комфорт вождения.
- Высокие вязкостно-температурные характеристики способствуют стабильности работы автоматической трансмиссии на протяжении всего срока службы масла.
- Стойкость масляной пленки обеспечивает эффективную защиту трансмиссии от износа.

## Спецификации

Данное масло одобрено ООО «Мазда Мотор Рус» и соответствует требованиям следующих спецификаций:

- MAZDA FZ
- DEXRON VI
- MERCON LV
- BMW P/N 83 22 0 142 516
- BMW P/N 83 22 0 397, 114/163 514
- BMW P/N 83 22 2152426
- CHRYSLER p/N 68157995AA
- MB 236.12/14/15/41
- HONDA DW-1
- HYUNDAI/KIA SP-IV
- Mitsubishi ATF J-3
- NISSAN MATIC S
- VW G 052533/ 055 005 (A, A2)/ 055540 (A2)/ 055 162(A2, A6)/ 060162 A1, A2, A6

## Характеристики

\* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

| ПОКАЗАТЕЛЬ                         | ЗНАЧЕНИЕ                 |
|------------------------------------|--------------------------|
| Цвет                               | Красный                  |
| Кинематическая вязкость при 40 °С  | 30,65 мм <sup>2</sup> /с |
| Кинематическая вязкость при 100 °С | 6,02 мм <sup>2</sup> /с  |
| Плотность при 15 °С                | 175                      |
| Температура застывания             | -44 °С                   |
| Динамическая вязкость при -40 °С   | 11150                    |

## Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5 °С до 45 °С в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуется хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

## Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.